


nACo[®]



Nitridschicht: **nACo**
Schichtfarbe: violett-blau

Nanohärte bis zu [GPa]:	41
Schichtdicke [μm]:	1 - 4
Reib-(fretting)-Koeffizient:	0.4
Max. Anwendungstemperatur [$^{\circ}\text{C}$]:	1200
Niedrigtemperaturprozesse möglich:	nein

Die hier angegebenen physikalischen Richtwerte können bei den verschiedenen Schichtstrukturen (Gradient, Mono-, Multi- und Nanolayers) variieren

Nanocomposite Schicht:

- zum Bohren, Drehen, Hartbearbeitung
- auch verfügbar mit dekorativer blauer Deckschicht