

## TiB<sub>2</sub>

Leider noch kein  
Bild vorhanden

SCiL-Schicht: **TiCC**  
Schichtfarbe: hellgrau

Nanohärte bis zu [GPa]:	30
Schichtdicke [µm]:	0.5 - 1.5
Reib-(fretting)-Koeffizient:	0.25
Max. Anwendungstemperatur [°C]:	600

Die hier angegebenen physikalischen Richtwerte können bei den verschiedenen Schichtstrukturen (Gradient, Mono-, Multi- und Nanolayers) variieren

### Hochleistungs-Sputterschicht

**zur Vermeidung von Aufbauschneiden beim Zerspanen klebriger Materialien:**

- zur Zerspanung von Aluminium, Kupfer und Plastik