

## TiCC

Leider noch kein  
Bild vorhanden

SCiL-Schicht: **TiCC**  
Schichtfarbe: violett

Nanohärte bis zu [GPa]:	38
Schichtdicke [ $\mu\text{m}$ ]:	1 - 4
Reib-(fretting)-Koeffizient:	0.25
Max. Anwendungstemperatur [ $^{\circ}\text{C}$ ]:	400

Die hier angegebenen physikalischen Richtwerte können bei den verschiedenen Schichtstrukturen (Gradient, Mono-, Multi- und Nanolayers) variieren

### Hochleistungs-Sputterschicht

**zum Ersatz von ionenplattiertem (e-beam) TiN:**

- zum (Tief-) Bohren und Gewinden